

AK-511

Быстросохнущая акриловая эмаль для разметки проезжей части дорог общего пользования и аэродромов с асфальто- и цементно-бетонным основаниями. Обладает высокой износостойкостью, может использоваться со светоотражающими стеклянными микросферами на неосвещенных участках дорог



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Автомобильные дороги
- Аэродромы и вертолетные площадки
- Паркинги, стоянки, склады
- Промышленные территории
- По бетонным и асфальтовым поверхностям
- По полимерным полам

ВНЕШНИЙ ВИД ПОКРЫТИЯ:

Матовая поверхность
Цвет: белый, желтый

РАСТВОРИТЕЛИ:

Толуол (ГОСТ 14710-78) или Р-4

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время высыхания при t (20±2) °С, до степени 3 не более, ч:	0,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	68-75
Вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 (сопло Ø4 мм) при t (20,0 ± 0,5) °С, не более, с	80
Расход на 1 слой, г/м ²	250-350
Толщина одного слоя, мкм	250-300

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разметку следует наносить в сухую погоду, по сухому, очищенному от грязи, пыли, песка и масел дорожному покрытию при t от +5 до +35 °С, отн. влажность воздуха до 85%, отсутствие осадков. Наносить можно маркировочными машинами или вручную кистью/валиком. Перед применением тщательно размешать. При необходимости разбавить растворителем. Рекомендуемая толщина слоя по сырой пленке – не менее 300 мкм. Не рекомендуется производить разметку на свеженанесенное дорожное покрытие.

ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Перед применением перемешать в таре завода-изготовителя до полного исчезновения осадка и достижения однородности по всему объему. Температура компонентов эмали перед смешением должна быть в пределах +5°С - +35°С в течение не менее 24 ч. Готовая эмаль однокомпонентная.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОГНЕОПАСНО! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей (прочих источников тепла) и влаги при температуре от -20°С до +35°С. Допускается образование легкоразмешиваемого осадка, увеличение нормы условной вязкости при длительном хранении.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления.